

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Materialbezeichnung: Product type	Super Plus Gelcoat glatt Super Plus Gelcoat both sides smooth
Materialdicke: Material thickness	3,0 mm 0,118 inch

Physikalische Eigenschaften Physical Properties	Nominalwert Typical Value	Einheit Unit	Prüfnorm Test Method
Dicke: Thickness	ca. 3,0	mm	internal: 10-10-012
Flächengewicht: Weight	ca. 4050	g/m ²	internal: 10-10-020
Glasgehalt: Glass content	24-26	%	internal: 10-10-002
Barcolhärte: Barcol hardness	40-50	Barcol	DIN EN 59

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties	Nominalwert Typical Value	Einheit Unit	Prüfnorm Test Method
Zugfestigkeit: Tensile strength	ca. 70	N/mm ²	DIN EN ISO 527-4/2/2
Zug-Dehnung <small>bei Spannungsmaximum:</small> Tensile-elongation <small>at tension maximum</small>	ca. 4,0	%	DIN EN ISO 527-4/2/2
Zug-E-Modul: Tensile-e-modulus	ca. 4900	N/mm ²	DIN EN ISO 527-4/2/2
Biegefestigkeit: Flexural strength	ca. 145	N/mm ²	DIN EN ISO 14125/WKII
Biege-E-Modul: Flexural-e-modulus	ca. 4850	N/mm ²	DIN EN ISO 14125/WKII
Schlagzähigkeit: Impact strength	ca. 49	kJ/m ²	Charpy nach ISO 179/2n

Erstellung: 1.0 / 24.08.2005

Die angegebenen Werte wurden an einer Produktionscharge ermittelt. Sie stellen keine Technische Spezifikation oder eine Zusicherung von technischen Eigenschaften dar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

The information submitted in this data sheet is based on our current knowledge and experience. These data do not relieve processors from the responsibility of carrying out their own tests. This is not a specification.